

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Butyl páska špeciál

14 1400



Opis:

Netkaná textília potiahnutá butylkaučukom, ktorý má vynikajúcu príľnavosť na väčšinu materiálov. Spodná butylová časť je opatrená krycou fóliou s presahom pre jednoduché odstránenie.

Vlastnosti:

- Odolnosť proti širokej škále chemických kvapalných látok
- Vysoká elasticita
- Vodotesná, vzduchotesná
- Nekoroduje a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá
- Vynikajúca príľnavosť na väčšinu Materiálov
- Vysoká odolnosť voči starnutiu

Použitie:

- Pre flexibilnú hydroizoláciu dilatačných škár v interiéri a exteriéri.
- Na spájanie izolačných fólií
- V strednom zaťažení na ktoré nepôsobí tlak vody
- Pri montáži odkvapových profilov
- Pre dokonalé tesnenie proti vode a difúzneho prechodu špár medzi spájanými stavebnými materiálmi.

Zloženie materiálu:

Vrchná vrstva: Samolepiaca butylová guma, vysoko elastická, odolná voči starnutiu.

Spodná vrstva: odnímateľný papier.

Inštalácia:

Ak prebieha aplikácia pásky pri teplotách medzi 5 °C - 10 °C je potrebné aby kotúč Butyl pásky bol aspoň 24 hodín pred aplikáciou pri izbovej teplote. Znižujúcou teplotou butylkaučuková lepiaca vrstva tuhne, tým pádom sa podstatne znižuje lepivosť. Ak si to podklad vyžaduje a použije sa pred aplikáciou pásky penetračný náter, je nutné vyčkať až do jeho úplného zaschnutia. Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez masťnôt a oleja. Odstránime kryciu fóliu z butylovej časti a aplikujeme priamo na povrch. Po nalepení pritlačíme pásku rukou, prípadne použijeme vhodný valček, aby sme dosiahli čo najlepšie príľnutie k podkladu. Lepiace plochy sú okamžite utesnené a butylkaučuk si zachováva svoju viskozitu a elasticitu. Povrch Butyl pásky je hneď po montáži pretierateľný, omietateľný. (Nanesenie tekutej hydroizolácie, montážnych lepidiel, omietok, farieb ...) Butyl páska je vďaka svojej vysokej flexibilitě, pevnosti spoja a odolnosti voči poveternostným podmienkam najobľúbenejším tesniacim riešením používaným v stavebníctve.

Farba	Šedá
Tepelná odolnosť, min. / max.	-30°C - +80°C
Teplota spracovania	+5°C - +40°C
Pozor	Z technických dôvodov sa farba materiálu alebo tlače môže mierne líšiť v závislosti od šarže
Odporúčania pri spracovaní	Odnímateľný obal možno najlepšie odstrániť pri teplote nepresahujúcej 28° C
Skladovanie	Skladujte v chlade a suchu, chráňte pred slnečným žiarením, spotrebujte do 12 mesiacov po prevzatí.

Fyzikálne vlastnosti: (cca)	HODNOTA	TOLERANCIA
Celková šírka	111 mm	+/- 3 mm
Šírka výrobku butylovej časti	100 mm	+/- 3 mm
Celková hrúbka (s odnímateľnou časťou)	0,8 mm	+/- 0,12 mm
Celková hmotnosť (s odnímateľnou časťou)	820 g / m ²	+/- 40 g / m ²
Dĺžka pásky na kotúči	25 metrov	-0,0 m / + 0,25 m
Pretrhnutie pri predĺžení, pozdĺžne	viac ako 50 %	≥ 35%
Chemické vlastnosti	Odolnosť proti širokej škále chemických kvapalných látok.	

Technické údaje predstavujú priemerné hodnoty. Technické informácie a pokyny k použitiu sú založené na našich skúsenostiach a súčasných poznatkoch. Každý používateľ je však zodpovedný za odskúšanie originálnych podkladov, aby si overil vhodnosť našich produktov pre zamýšľaný účel, berúc do úvahy všetky parametre týkajúce sa použitia.